


TURKAMA EUROWENT B

Niepalne, hydrofobizowane płyty do izolacji cieplnej i akustycznej przeznaczone do zastosowania w systemach elewacji wentylowanych ze szczeliną powietrzną. Przy ich zastosowaniu nie wymagane jest użycie membran wiatroizolacyjnych.

Płyty TURKAMA EUROWENT B o wysokim poziomie izolacji cieplnej wyprodukowane są z wełny mineralnej na bazie skał bazaltowych. Skutecznie zabezpieczają przed hałasem i charakteryzują się wysoką odpornością na ogień.



RODZAJ PŁYT	GĘSTOŚĆ kg/m ³	DŁUGOŚĆ mm	SZEROKOŚĆ mm	GRUBOŚĆ mm
TURKAMA EUROWENT B	100 ± 10	1000 / 1200	500 / 600	40 - 150*

* W odstępach co 10 mm

ZASTOSOWANIE

Izolacja cieplna, akustyczna i ogniowa w jednowarstwowych, podwieszanych, wentylowanych systemach elewacyjnych ze szczeliną powietrzną. W zestawie z płytami TURKAMA EUROWENT oraz TURKAMA EUROWENT H stanowią warstwę zewnętrzną w dwuwarstwowych podwieszanych, wentylowanych systemach elewacyjnych izolacji ze szczeliną powietrzną. W układzie pojedynczym przeznaczone są do izolacji cieplnej i akustycznej elewacji metodą mokrą. Izolacja dachów skośnych, stropów, stropów nad piwnicami i garażami. Izolacja w konstrukcjach kasetonowych, płytowych i szkieletowych.

WYJĄTKOWE WŁAŚCIWOŚCI

- minimalne obciążenie konstrukcji
- skuteczna izolacja cieplna i akustyczna
- wysoka paroprzepuszczalność
- odporność na wilgoć - płyty są hydrofobizowane
- stabilność wymiarowa w całym okresie użytkowania
- łatwość obróbki i montażu
- niepalność
- płyty są wykonane z naturalnego materiału przyjaznego środowisku

OPAKOWANIE ORAZ MAGAZYNOWANIE

Płyty TURKAMA EUROWENT B są pakowane w firmową, termokurczliwą folię z polietylenu. Podczas transportu i magazynowania należy zastosować środki zapobiegające uszkodzeniom mechanicznym oraz zabezpieczyć materiał przed wilgocią i oddziaływaniem atmosferycznym.

GRUBOŚĆ PŁYT [mm]	FORMAT PŁYTY		ILOŚĆ PŁYT W PACZCE szt.	POWIERZCHNIA KRYCIA 1 PACZKI m ²	OBJĘTOŚĆ PACZKI m ³	ILOŚĆ PACZEK NA PALECIE szt.	POW. KRYCIA PŁYT NA PALECIE m ²	OBJ. PŁYT NA PALECIE m ³
	DŁ. [mm]	SZ. [mm]						
40	1000	600	8	4,80	0,192	14	67,20	2,668
50			6	3,60	0,180	16	57,60	2,880
60			5	3,00	0,180	16	48,00	2,880
70			4	2,40	0,168	16	38,40	2,688
80			4	2,40	0,192	14	33,60	2,688
90			3	1,80	0,162	16	28,80	2,592
100			3	1,80	0,180	16	28,80	2,880
110			3	1,80	0,198	14	25,20	2,772
120			3	1,80	0,216	12	21,60	2,592
130			2	1,20	0,156	18	21,60	2,808
140			2	1,20	0,168	16	19,20	2,688
150			2	1,20	0,180	16	19,20	2,880

PARAMETRY TECHNICZNE

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Poziomy lub klasy wg EN 13162:2012 + A1:2015	Deklarowany poziom lub klasa, NPD1
Opór cieplny	Opór cieplny i współczynnik przewodzenia ciepła	λ_D [W/mK]	0,036
		R_D [m ² K/W]	patrz Tabela nr 2
	Grubość	deklarowana klasa tolerancji T	T4
Reakcja na ogień	Reakcja na ogień	Euroklasa	A1
Trwałość reakcji na ogień w funkcji ciepła, warunków atmosferycznych, starzenia/ degradacji	Trwałość charakterystyk ²	Euroklasa	A1
Trwałość oporu cieplnego w funkcji ciepła, warunków atmosferycznych, starzenia /degradacji	Opór cieplny i współczynnik przewodzenia ciepła	λ_D [W/mK]	0,036
		R_D [m ² K/W]	patrz Tabela 2
	Trwałość charakterystyk	deklarowane DS(70,-) lub DS(23,90)	względna zmiana grubości ≤ 1%
		DS(70,90)	względna zmiana grubości ≤ 1%
Wytrzymałość na ściskanie	Naprężenia ściskające lub wytrzymałość na ściskanie	deklarowane CS(10) lub CS(10/Y) [kPa]	≥ 25
	Obciążenie punktowe	deklarowane PL	NPD
Wytrzymałość na rozciąganie/ zginanie	Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych	deklarowane TR [kPa]	≥ 10
Trwałość wytrzymałości na ściskanie w funkcji starzenia/ degradacji	Pełzanie przy ściskaniu	deklarowane CC	NPD
Przepuszczalność wody	Krótkotrwała nasiąkliwość wodą	deklarowane WS	≤ 1 kg/m ²
	Długotrwała nasiąkliwość wodą	deklarowane WL(P)	≤ 3 kg/m ²
Przepuszczalność pary wodnej	Przenikanie pary wodnej	deklarowane MU lub Z	MU1
Wskaźnik izolacyjności od dźwięków uderzeniowych (dla podłóg)	Sztywność dynamiczna	deklarowane SD	NPD
	Grubość, d_L	deklarowane dL lub klasy	NPD
	Ścisłość, c	deklarowane CP	NPD
	Oporność przepływu powietrza	deklarowane AF _r	NPD
Wskaźnik pochłaniania dźwięku	Pochłanianie dźwięku	deklarowane AP oraz AW	NPD
Wskaźnik izolacyjności od dźwięków powietrznych przenoszonych drogą bezpośrednią	Oporność przepływu powietrza	deklarowane AF _r	NPD
Uwalnianie się substancji niebezpiecznych do środowiska wewnętrznego	Uwalnianie się substancji niebezpiecznych ³	–	–
Ciągłe spalanie w postaci żarzenia	Ciągłe spalanie w postaci żarzenia ³	–	–

¹ Właściwości użytkowe nieustalone

² Brak zmiany właściwości reakcji na ogień wyrobów z MW

³ Europejskie metody badań są w trakcie opracowywania

PŁYTY TURKAMA EUROWENT B
 SĄ ZGODNE Z WYMAGANIAMI
 NORMY PN-EN 13162+A1:2015
 (EN 13162:2012+A1:2015)

TABELA nr 2

Deklarowany opór cieplny dla poszczególnych grubości płyt													
Grubość d_n [mm]	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	
Opór cieplny R_D [m ² k/W]	1,10	1,40	1,65	1,95	2,25	2,50	2,80	3,05	3,35	3,65	3,90	4,20	